

VLOEREGALISATIEMORTELWIJZER

VOORSTRIJKMIDDELEN

SIKAFLOOR®-01 PRIMER

can à 10 kg



Toepassing:



ONDERGRONDEN:

- Zandcement dekvloeren
- Beton
- Anhydriet dekvloeren
- Houten vloeren
- Watervaste lijmresten

MENGVERHOUDINGEN:

- Normaal zuigende cementgebonden vloeren: 1:3 met water
- Niet zuigende vloeren: onverdund
- Houten vloeren: onverdund
- Anhydriet vloeren: 1:1 met water



VERBRUIK:

- Gemiddeld verbruik: ca. 50-80 gr/m², afhankelijk van de poreusiteit van de ondergrond

WACHTTIJDEN TOT OVERLAGEN:

- Cementgebonden vloeren: 10-15 minuten
- Niet of zwak zuigende vloeren: 15-30 minuten
- Houten vloeren: 2 uur
- Anhydriet vloeren: 24 uur



VOORDELEN:

- Voor vloeren en wanden
- Stofbinder
- Kleur: blauw
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS:


- Ondergrond verzadigen en plasvorming voorkomen

SIKAFLOOR®-03 PRIMER

can à 10 kg



Toepassing:



ONDERGRONDEN:

- Cementgebonden vloeren
- Laag op laag (tussen 2 egalisatielagen onderling)
- Anhydriet dekvloeren

MENGVERHOUDINGEN:

- Onverdund toepassen



VERBRUIK:

- Gemiddeld verbruik: ca. 100-150 gr/m², afhankelijk van de poreusiteit van de ondergrond

WACHTTIJDEN TOT OVERLAGEN:

- Cementgebonden vloeren: 10 minuten
- Anhydriet vloeren: 60 minuten



VOORDELEN:

- Voor vloeren en wanden
- Stofbinder
- Kleur: magenta
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS:

- Ondergrond verzadigen en plasvorming voorkomen

VLOEREGALISATIEMORTELWIJZER


VLOEREGALISATIEMORTELS

SIKAFLOOR®-100 LEVEL

zak à 25 kg
laagdikte: 1-10 mm



Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 30 minuten
Belopen: na ca. 3 uur
Betegelen: na ca. 6 uur



VOORDELEN:

- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureaustoelbestendig
- Ook geschikt voor lijmen op waterbasis
- Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS:

- 1 zak = ca. 3 m² → 5 mm dik (1,5 kg/m²/mm)
- 1 zak = 6,00 ltr water




SIKAFLOOR®-200 LEVEL

zak à 25 kg
laagdikte: 3-40 mm



Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 40 minuten
Belopen: na ca. 4 uur
Betegelen: na ca. 4 uur



VOORDELEN:

- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureaustoelbestendig
- Watervast en vorstbestendig
- Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS:

- 1 zak = ca. 2,5 m² → 5 mm dik (1,8 kg/m²/mm)
- 1 zak = 4,50 ltr water
- Bij buitentoepassing waterdicht afwerken



SIKAFLOOR®-300 RAPID LEVEL

zak à 25 kg
laagdikte: 1-10 mm



Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 20-30 minuten
Belopen: na ca. 1,5 uur
Betegelen: na ca. 1,5 uur



VOORDELEN:

- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureaustoelbestendig
- Zeer hoge druksterkte, **vorkheftruckbestendig**
- Zeer snelle harding, al na 1,5-2 uur bekleedbaar
- Ook voor houten ondergronden **
- Ook geschikt voor anhydriet ondergronden *
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS:

- 1 zak = ca. 3 m² → 5 mm dik (1,5 kg/m²/mm)
- 1 zak = 5,75-6,00 ltr water



SIKA® LEVEL-399 XXL

zak à 25 kg
laagdikte: 15-100 mm



Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 30 minuten
Belopen: na ca. 3-4 uur
Betegelen: na ca. 24 uur



VOORDELEN:

- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureaustoelbestendig
- Voor tijdbesparende dekvloeren
- Stofarm
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R

TIPS:

- 3 zakken = ca. 1 m² → 40 mm dik (1,9 kg/m²/mm)
- 1 zak = 3,25-3,50 ltr water



* i.c.m. Sikafloor®-01 Primer of Sikafloor®-03 primer (z.o.z.)

** i.c.m. Sikafloor®-01 primer (z.o.z.)