





# SCHÖNOX® A1

**Uitvlakmortel op gips-basis**

Vooral geschikt voor uitvlakwerkzaamheden binnen.



## Producteigenschappen

- EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup>: zeer emissie-arm
- voor binnen
- standvast
- hoog vullend
- smeug in de verwerking
- dampdoorlatend
- schuurbaar
- uitvlakbaar
- scheurvrij, ook in dikkere lagen

## Toepassingsgebied

**SCHÖNOX A1 is geschikt voor het vullen, uitvlakken en volvlakig spatelen van:**

- ruwe ondergronden
- plafonds- en wanden
- gipskartonvoegen met wapeningsstroken
- stucresten
- vlakken met gaatjes
- grote gaten of scheuren

## Ondergronden

**SCHÖNOX A1 is geschikt voor het vullen, uitvlakken en volvlakig spatelen van:**

- beton
- cement/cementkalkraapwerk (CS I - CS IV volgens EN 998-1)
- gipspleisterwerk (volgens EN 13279-1)
- metselwerk
- gipskartonplaten

## Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog.
- Schoon, vrij van uitbloeiingen, sintellagen, scheidende middelen, corrosiebevorderende bestanddelen of andere storende tussenlagen.
- Scheidings-, sintellagen, verontreinigingen e.d. moeten op geschikte manier verwijderd worden.
- Niet draagkrachtige oude coatings, bv. lijmvverf, moeten verwijderd worden.

- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

## Gronderingen

- **normaal zuigende ondergronden:** hoeven niet gegrondeerd te worden
- **sterk zuigende ondergronden:** met SCHÖNOX VD (1:3) gronderen.
- **niet zuigende, gladde, dichte ondergronden:** met SCHÖNOX SHP of SCHÖNOX VD (onverdund) gronderen.

## Mengverhouding

- Voor 20,0 kg SCHÖNOX A1 ca. 9,5 l water
- Voor 4,0 kg SCHÖNOX A1 ca. 1,9 l water

## Aangelengd egaliseermiddel:

De toeslag als laatste component toevoegen.

Toeslagstof tot 50 gew. % SCHÖNOX QUARZSAND 0 - 3 mm.

## Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX A1 door inroeren in koud schoon water in een schone kuip homogeen aanmengen.
- Niet meer materiaal voorbereiden dan in ca. 60 minuten kan worden verwerkt.
- De spatelmassa met een roestvrije vlakspaan gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.
- Na het aantrekken kunnen correcties, zoals bv. gladmaken of viltten, worden uitgevoerd
- Door het later gladmaken of het aanbrengen van een tweede laag kan een porien- /kratervorming op bv. betonnen ondergronden worden gereduceerd.
- Na droging (afhankelijk van de laagdikte) kan de oppervlakte geschuurd, behangen, geveerd of op een andere wijze worden bewerkt.

## Technische gegevens

- Basis: gips
- Pottijd: ca. 60 minuten bij 18 °C
- Kleur: wit-beige
- Droogtijd: afhankelijk van de laagdikte ca. 2 - 24 uur
- Verwerkings- en ondergrondtemperatuur: niet onder + 7 °C
- Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm

Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.



# SCHÖNOX® A1

- SCHÖNOX A1 is doordroogd wanneer een gelijkmatige lichte kleur te zien is.
- Voor het verdere aanbrengen van verf, kunstharspleisters, behang en wandbekledingen op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant letten.
- Gereedschap direct met water reinigen.

## Verpakking

- 20,0 kg papieren zak met handvat
- 4,0 kg papieren zak  
(4 stuks per foliepak)

## Opslag

- SCHÖNOX A1 koel en droog bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar  
(in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.

## Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

## EMICODE

- EC 1<sup>PLUS</sup>: zeer emissie-arm

## GISCODE

- CP1 - Egaliseermiddelen op calciumsulfaat-basis

## EPD - Eigendeclaratie

Hiermede bevestigt Sika Deutschland GmbH dat het product aan de criteria van de milieu-productdeclaratie voor gemonificeerde minerale mortel van groep 1 voldoet.

## MILIEU-PRODUCTDECLARATIE

volgens ISO 14025 en EN 15804

## Eigenaar van de verklaring

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

## Uitgever

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

## Programma-eigenaar

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

## Declaratienummer

EPD-FEI-20160017-IBG1-EN

## Advies

- Alle gegevens zijn volgens norm en hebben betrekking op niet-gestreekte egaliseermiddelen.
- Let op de productdatablader van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitleiding en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is door het SQS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

**Sika Deutschland GmbH**

**Vestiging Rosendahl**

**Postfach 11 40**

**D-48713 Rosendahl**

**Tel. +49 (0) 2547-910-0**

**Fax +49 (0) 2547-910-101**

**E-mail: info@schoenox.nl**

**www.schoenox.nl**