



# SCHÖNOX® SLK



## Lijm voor plinten

speciaal geschikt voor de verlijming van plinten. Zeer hoge aanvangshechting. Blijft ook onder spanning vastzitten. Tevens geschikt voor verschillende reparaties en andere verlijmingen.



## Producteigenschappen

- EMICODE EC 1: zeer emissie-arm
- voor binnen en buiten
- extreme verhoging van de kleefkracht
- uitstekende hechting op bijna alle ondergronden
- watervrij
- neutrale geur
- elastisch
- goede hechting
- isocyaanaatvrij
- universeel toepasbaar
- bestand tegen veroudering
- gebruiksklaar
- stoot- en trillingsvast
- veroorzaakt geen corrosie bij metaalverlijmingen
- goede hitte- en koudebestendigheid

## Toepassingsgebied

**SCHÖNOX SLK is geschikt voor het verlijmen van:**

- plinten, profielen en PVC-trappen
- parketdelen
- metaal en kunststof
- gelakte hout- en kunststofdelen
- Spiegels, die volgens DIN EN 1036 zijn gemaakt
- gipskartonplaten
- keramische bekledingen
- isolatieplaten
- deurkozijnen en vensterbanken
- gips-ornamenten
- beton en keramiek
- glas

## Ondergronden

**SCHÖNOX SLK is geschikt voor:**

- pleister
- metselwerk
- beton
- cementdekvloeren en snelcementdekvloer-systemen
- houten ondergronden

- bestaande ondergronden zoals keramische bekledingen, natuursteenbekledingen en terrazzo

## Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Scheidings- en sintellagen op geschikte mechanische manier verwijderd.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

## Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX SLK met een hand- of luchtdrukpistool opbrengen.
- Voor verlijmingen SCHÖNOX SLK in rupsvorm opbrengen. Het te verlijmen tweede deel direct in de lijm drukken.
- SCHÖNOX SLK kan in combinatie met de meest gangbare verfsystemen op dispersie- of alkydharsbasis worden ingezet. Let op de voorschriften van de verffabrikant. In geval van twijfel raden wij een proefverlijming aan.
- Advies voor de spiegelverlijming: De montage en verlijming van spiegels uitvoeren volgens de geldige richtlijnen, zoals bv. technische richtlijn Nr. 11 van het glasambacht, DIN EN 1036. SCHÖNOX SLK wordt in verticale rupsen met een maximale lengte van 20 cm (maximale breedte na het aandrukken ca. 10 mm) in een afstand van ca. 20 cm op de spiegelachterkant aangebracht. De laagdikte van de lijm mag in aangedrukte toestand niet dikker zijn dan 2 mm. Puntsgewijs of in vlakken aanbrengen van SCHÖNOX SLK moet worden vermeden. Totdat de lijm niet meer reageert moet de spiegel d.m.v. hulpmiddelen tegen omkiepen resp. wegglijden beschermd worden. Voor het uitharden van SCHÖNOX

## Technische gegevens

- Basis: SMP
- Consistentie: thixotropisch
- Kleur: wit
- Materiaalverbruik: ca. 44 ml/m
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,3 kg/l
- Trek-schuifsterkte (DIN 52283): 1,5 N/mm<sup>2</sup>; 3 mm lijmlaag (23 °C / 50 %-r.F.)
- Scheuroverbrugging: ~ 300 %
- Velvorming: na ca. 5 minuten
- Verwerkingstemperatuur: + 5 °C tot + 35 °C
- Temperatuurbestendigheid in uitgeharde toestand: -40 °C tot +80 °C
- Doorharding: 3 mm/24 uur (bij 20 °C)
- Afbinding: door luchtvochtigheid

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn onderhevig aan wisselende omgevings-temperaturen en onderscheiden zich naar zuigkracht van ondergrond en gereedschap.



# SCHÖNOX® SLK

SLK moet voor voldoende luchtcirculatie worden gezorgd, omdat voor het uitharden luchtvochtigheid nodig is.

- Geen hechting mogelijk met polyolefine.

## Verpakking

- 300 ml cartouche (12 stuks per doos)

## Opslag

- SCHÖNOX SLK koel, droog en vorstvrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.
- SCHÖNOX SLK kan tot -20 °C max. 7 dagen worden vervoerd.

## Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

## GISCODE

- RS 10 - Lijmen, methoxysilaanhoudend (geen gronderingen)

## EPD - Eigendeclaratie

- Sika Nederland B.V. verklaart dat het product voldoet aan de criteria van een milieuproductverklaring vlg. ISO 14025 en EN 15804.
- De verklaring kunt u op [www.schoenox.nl](http://www.schoenox.nl) bij SCHÖNOX SLK downloaden

## Advies

- Verontreinigingen op de bekleding direct verwijderen en restsluier met geschikte onderhoudsmiddelen (bv. SCHÖNOX FIX CLEAN) verwijderen.
- Uitgehard materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.
- Gereedschap direct met SCHÖNOX FIX CLEAN reinigen.
- Let op advies van de bekledingsfabrikant. In geval van twijfel raden wij een proefverlijming aan.

- Het BEB-(Bundesverband Estrich und Belag) merksblad betr. "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" moet in acht worden genomen.

## EMICODE

- EC 1: zeer emissie-arm

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is door het SGS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

**Sika Nederland B.V.**

**Zonnebaan 56**

**3542 EG Utrecht**

**Postbus 40390**

**3504 AD Utrecht**

**Tel: 31 (0) 30-241 01 20**

**[www.sika.nl](http://www.sika.nl)**