



01/2023 uitgave 2 – REF: ACRC

PRODUCTBESCHRIJVING

Acrydur RC is een 50% reactieve benzoylperoxide katalysator voor het uitharden van alle Acrydur-systemen.

VOORDELEN

- Makkelijk toe te voegen poeder

AANBEVOLEN GEBRUIK

- Als initiator van de chemische reactie van de Acrydur™-vloersystemen

PRODUCTGEGEVENS

Volume vaste stoffen: 100%

Kleuren: wit poeder

Dichtheid: 0,64 g/cm³

Verpakkingsgrootte: 1 kg en 25 kg

Houdbaarheid: 6 maanden in ongeopende verpakking.

Opslag: Uit direct zonlicht houden.
Op een droge plek bewaren bij 15-20 °C.

MENGEN

De vereiste hoeveelheid Acrydur™ RC ligt tussen 1 en 6% en hangt af van de graad van de gebruikte Acrydur™-hars en de omgevingstemperatuur. In het overeenkomstige productgegevensblad vindt u meer informatie.

De doseringen van Acrydur™ RC moeten strikt worden nageleefd. Afwijkingen hiervan kunnen negatieve gevolgen hebben voor het uithardingsproces.

Voeg Acrydur™ RC enkel toe aan de overeenkomstige Acrydur™-resin net voor u tot mengen en aanbrengen overgaat.

Giet de aangegeven hoeveelheid Acrydur™ RC in de recipiënt van deel A en meng op lage snelheid met een elektrische mixer (200 tot 500 tpm) gedurende 3 minuten tot u een homogeen mengsel krijgt. De Acrydur™ RC moet volledig opgelost zijn voor u begint met het aanbrengen. Schraap tijdens het mengen verschillende keren langs de zijanten en de bodem van de recipiënt. Zo vermijdt u dat ongemengd product tot niet uitgeharde delen leidt bij de eindafwerking. Door de mengkop volledig ondergedompeld te houden, vermijdt u de vorming van luchtballen.

In de Acrydur systeemfiches van Sherwin-Williams vindt u informatie over de aanbevolen vloersystemen.

GARANTIE

Elke persoon of elk bedrijf dat dit product gebruikt zonder zich verder te informeren over de geschiktheid van dit product voor het beoogde doel, doet dat op eigen risico, en Sherwin-Williams kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de prestaties van het product, of voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.

De informatie in dit productgegevensblad kan van tijd tot tijd worden gewijzigd in het licht van de ervaring met het product en de gebruikelijke productontwikkelingscyclus. Voor u dit product gebruikt, is het raadzaam om Sherwin-Williams te contacteren met het referentienummer zodat u zeker bent dat u de laatste versie hebt.

DISCLAIMER

De informatie en aanbevelingen in dit productgegevensblad zijn gebaseerd op tests die werden uitgevoerd door of in naam van The Sherwin-Williams Company. De betreffende informatie en aanbevelingen in dit document kunnen worden gewijzigd en hebben betrekking op het product dat wordt aangeboden op de datum van publicatie. Neem contact op met uw Sherwin-Williams vertegenwoordiger voor de meest recente Nieuwsbrief voor product- en verwerkingsinformatie.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg het Gezondheids- en Veiligheidsinformatieblad voor informatie over de veilige opslag en behandeling van dit product.

Sherwin-Williams UK Limited, Protective & Marine Division, Tower Works, Kestor Street, Bolton, BL2 2AL Verenigd Koninkrijk.

Tel.: +44 (0)1204 521771 Fax: +44 (0)1204 382115

Web: <https://industrial.sherwin-williams.com/emeai/gb/en/resin-flooring.html>

Geregistreerd in Engeland Registratienummer 2968830 Registratiekantoor: Station Lane, Witney, Oxfordshire, Verenigd Koninkrijk, OX28 4XR.