

MasterSeal TC 682

2 componenten, transparante, snelhardende en glanzende primer, body coat en verzegelingslaag op basis van polyaspartic polyurea. Het product is UV-bestendig en droogt ook snel bij lage temperaturen.

BESCHRIJVING

MasterSeal TC 682 is een 2 componenten, transparante, snelhardende, UV bestendige, niet vergelende, elastische polyaspartic met glanzende afwerking. De coating wordt manueel op vloeren aangebracht. Het product geeft een aantrekkelijk, slijtvast en gemakkelijk te reinigen oppervlak.

TOEPASSINGSGEBIED

Oppervlakteverzegeling in combinatie met kleurvlokken. Gelieve BASF-CC te raadplegen indien het systeem wordt toegepast op een slijtlaag die met gekleurd kwartszand is ingekleurd.

Nota: MasterSeal TC 682 kan tevens als primer op een cementgebonden ondergrond met een restvochtgehalte van max. 6% worden aangebracht. Het oppervlak moet zichtbaar droog zijn. Er mag geen vrijstaand water op het oppervlak aanwezig zijn.

EIGENSCHAPPEN

- Snelhardend.
- Snel belastbaar voor verkeer.
- Uitstekende mechanische eigenschappen.
- Slijtvast.
- Elastisch.
- UV- en weerbestendig.
- Aantrekkelijk oppervlak.
- Weinig aanhechting van vuil.
- Gemakkelijk te reinigen, gemakkelijk in onderhoud.

TOESTAND VAN DE ONDERGROND

- 1 Voorgaande lagen moeten binnen de voorgeschreven tijdspanne overlaagd worden. De ondergrond zal bovendien steeds zuiver en droog zijn, alsook vrij van alle vervuilingen, losse delen, stof, enz. Indien dit niet het geval is zal opnieuw mechanisch voorbehandeld moeten worden. Consulteer hiervoor BASF-CC.
- 2 Indien de ondergrond dit vereist zullen, vóór toepassing van deze verzegelingslaag, de nodige herstellingen doorgevoerd worden. Consulteer hiervoor BASF-CC.

VOORZORGEN

- Vermijd condensatie: controleer de ondergrond-temperatuur, deze moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
- Vermijd indringing van vocht, stof, insecten, water, enz.
- Bescherm muren, kolommen, goten, enz. tegen spatvorming.
- Verwijder kleefbanden vóór uitharding van de bekleding

- Bestaande uitzetvoegen in het betonoppervlak doorvoeren. Afmetingen en details van deze voegen zullen bepaald worden in functie van de te verwachten bewegingen van de betonplaat.

WERKVOORBEREIDING

Voor het werk start, eerst:

- een inventaris maken van de door BASF-CC geleverde producten, met de vermelding van de batchnummers;
- de juiste ondergrondvoorbehandeling bepalen;
- al het materieel beschikbaar hebben op het werk;
- de werf zo installeren dat er schoon en efficiënt kan gewerkt worden;
- het werfpersonnel informeren over de specificatie en het toe te passen systeem en de veiligheidsvoorschriften die in acht dienen genomen te worden.

ONDERGROND- EN VERWERKINGSTEMPERATUREN

De object/ondergrond en materiaaltemperaturen zijn van invloed op de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.

Aanbevolen minimum en maximum ondergrond- en applicatietemperatuur +8°C tot +30°C.

Optimale materiaaltemperatuur +15°C tot +25°C.

VERWERKING

Alle componenten zijn voorverpakt. Roer afzonderlijk de harscomponent (A) gedurende enkele minuten. Voeg vervolgens de verharder component (B) toe en meng intensief (ongeveer 3 minuten) tot men een optimale consistentie verkrijgt. Als menginstallatie gebruikt men bij voorkeur een mechanische menger met enkele of dubbele roerarm en instelbare draaisnelheid (± 300 t/min). Giet dit mengsel over in een ander mengvat en roer opnieuw gedurende 1 minuut.

De temperatuur van beide componenten moet bij het opmengen tussen +15°C en +25°C liggen.

MasterSeal TC 682 aanbrengen op het oppervlak en gelijkmatig verdelen met behulp van een rol.

De verwerkbaarheid van MasterSeal TC 682 wordt beïnvloed door de omgevings- en ondergrond-temperatuur. Bij lage temperaturen worden chemische reacties vertraagd, wat de potlife zowel als de overlaging- en uithardingstijd zal verlengen.

MasterSeal TC 682

2 componenten, transparante, snelhardende en glanzende primer, body coat en verzegelingslaag op basis van polyaspartic polyurea. Het product is UV-bestendig en droogt ook snel bij lage temperaturen.

Respecteer de wachttijden bij overlaging en de uithardingstijden bij mechanische belasting zoals in de tabel hieronder beschreven.

Hogere temperaturen echter en/of zonneschijn zullen de chemische reacties versnellen, met een verkorting van deze tijden als gevolg.

Vóór de volledige uitharding van het materiaal, mag de temperatuur niet beneden het minimum dalen.

Na het aanbrengen dient men het product gedurende ongeveer 3 uur tegen direct contact met water te beschermen (bij 15°C).

KLEUR

Transparant (glanzend).

VERBRUIK (THEORETISCH)

Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en bedraagt ca. 0,25 – 0,9 kg/m².

REINIGEN VAN HET GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik wordt het materiaal gereinigd met een geschikt solvent bijv. MEK, nafta, ... Neem hiertoe de nodige veiligheidsmaatregelen in acht.

VERPAKKING, OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Standaardverpakkingen van 10 kg waarbij beide componenten in de juiste mengverhouding geleverd worden.

Opslaan in gesloten, originele verpakking, op een droge en koele plaats, uit de zon en bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C.

Houdbaarheid: zie vervaldatum op de verpakking.

EU REGLEMENTERING 2004/42 (RICHTLIJN DECORATIEVE VERVEN)

Dit product voldoet aan de EU richtlijn 2004/42/EG (richtlijn decoratieve verven) en bevat minder vluchtige stoffen dan de maximaal toelaatbare hoeveelheid VOS (faze 2, 2010). Volgens de EU-richtlijn 2004/42 bedraagt het maximaal toelaatbare VOS-gehalte voor het product gecatalogeerd onder IIA/j 500 g/l (limiet: faze 2, 2010). Het VOS-gehalte voor MasterSeal TC 682 is < 500 g/l (voor het gebruiksklare product).

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In uitgeharde toestand is MasterSeal TC 682 fysiologisch ongevaarlijk.

Voor gedetailleerde veiligheidsvoorschriften gebruikt men de veiligheidsfiches. LEES AANDACHTIG DE VEILIGHEIDSETIKETTERING OP DE VERPAKKING.

Tijdens het verwerken dient men volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:

Draag rubberen handschoenen, veiligheidsbril en veiligheidskleding. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. In geval van contact met de ogen, een arts raadplegen. Inademing van dampen vermijden. Tijdens de toepassing niet eten, niet roken en niet met open vlam in aanraking brengen.

Lege hars, verharder en additief verpakking moeten volgens de wettelijke voorschriften verwijderd worden.

Voor het overige gelden de algemene regels voor het verwerken van polyurethaan en isocyanaten in de bouw.

TECHNISCHE ASSISTENTIE

Gelieve voor bijkomende informatie, referenties en technische assistentie op het werk beroep te doen op een BASF-CC vertegenwoordiger.

BASF-CC garandeert de kwaliteit van dit systeem zoals vermeld staat in deze technische documentatie en productinformatie indien alle richtlijnen - opgenomen in dit en andere documenten die hierop betrekking hebben - te allen tijde gerespecteerd worden.

De informatie die verstrekt wordt is voor zover mogelijk specifiek, doch alle situaties kunnen niet behandeld worden. Indien de applicator voldoende ervaring heeft in de materie, is een aanpassing van de procedure toegelaten, mits deze het eindresultaat ten goede komt.

MasterSeal TC 682

2 componenten, transparante, snelhardende en glanzende primer, body coat en verzegelingslaag op basis van polyaspartic polyurea. Het product is UV-bestendig en droogt ook snel bij lage temperaturen.

CE MARKERING VOLGENS EN 13813

	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
10	
348201	
EN 13813: 2002	
Synthetic resin screed for use internally in buildings EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Essential characteristics	Performance
Fire behaviour	C _{fl} -S1
Release of corrosive substances	SR
Water permeability	NPD
Wear resistance	< AR 1
Bond strength	> B 1,5
Impact resistance	> IR 4
Impact sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Heat insulation	NPD
Chemical resistance	NPD
Slip/Skid resistance	NPD
Emissions behaviour	NPD

NPD = No Performance Determined. Performance determined in system build-up **MasterSeal Balcony 1341**

CE MARKERING VOLGENS EN 1504-2

	
1119	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
10	
348201	
EN 1504-2:2004	
Surface protection product – coatings EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f and ZA.1g	
Abrasion resistance	≤ 3.000 mg
Permeability to CO ₂	Sd > 50
Permeability to water vapour	Class III
Capillary absorption and permeability to water	< 0,1 kg/(m ² ×h ^{0,5})
Thermal compatibility after freeze-thaw cycling	NPD
Resistance to severe chemical attack	Reduction of hardness < 50%
Crack bridging ability	A 2 (20 °C) A 1 (0 °C)
Impact resistance	NPD
Adhesion strength by pull-off test	≥ 1,5 N/mm ²
Reaction to fire	C _{fl} – S1
Skid resistance	NPD

NPD = No Performance Determined. Performance determined in system build-up **MasterSeal Balcony 1341**

MasterSeal TC 682

2 componenten, transparante, snelhardende en glanzende primer, body coat en verzegelingslaag op basis van polyaspartic polyurea. Het product is UV-bestendig en droogt ook snel bij lage temperaturen.

TECHNISCHE GEGEVENS MasterSeal TC 682

Technische gegevens			
Basis			polyaspartic
Mengverhouding (A : B)	in gewichtsdelen		100 : 115
Droge stof gehalte	mengsel		94%
Soortelijk gewicht	bij 23°C	deel A	1,10 g/cm ³
		deel B	1,10 g/cm ³
Viscositeit	bij 23°C	deel A	2.400 mPas
		deel B	580 mPas
		mengsel	1.400 mPas
Potlife	bij 23°C		20 min.
(verhoging van de viscositeit tot 5.000 mPas)			
Begaanbaar	bij 23°C		na 4 uur
Volledige uitharding	bij 23°C		na 7 dagen
Omgevingstemperatuur en temperatuur van de ondergrond			min. 8°C – max. 30°C
Toegelaten relatieve luchtvochtigheid			max. 85%
Na uitharding			
Treksterkte	DIN 53504		20 N/mm ²
Rek	DIN 53504		120 %
Scheurweerstand	DIN 53515		90 N/mm

(*) Bovenvermelde gegevens zijn indicatief en mogen niet gebruikt worden als basis voor specificaties.

BASF Belgium Coordination Center Comm. V. – Business Belux – Construction Chemicals
Industrieterrein 'Ravenshout' 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.be
B.T.W./T.V.A. BE 0862.390.376
RPR/RPM Antwerpen

Vanuit Nederland:
Tel. +31 162 42 51 90. Fax +31 162 42 74 52
basf-cc-be@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.nl

Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.